

1 D LES FONDS DE JOINTS

Ces " fonds de joints " en mousse de polyéthylène sont utilisés dans la réalisation de joint de vitrage en mastic silicone.

Mis en œuvre avant l'extrusion du mastic, ils évitent les sur-consommations ainsi que les irrégularités d'épaisseur de ce dernier.

Les normes d'étanchéité de vitrages pour la mise en œuvre de mastics silicones, préconisent des cordons de mastic de 16 mm² (4x4 mm) et une adhérence du mastic sur 2 faces (pas d'adhérence sur le fond de feuillure), ceci afin de permettre l'allongement du cordon en cas de dilatation. Il sera donc possible d'utiliser la section 12x4 mm pour réaliser une pose conforme.

REFERENCES	DIMENSIONS	COULEUR	CONDIT.	CARTON
Réf. : FDJ VIT 9 X 3 NO	en pose de vitrage 9X3 mm	noir	250 ml	2500 ml
Réf. : FDJ VIT 9 X 6 NO	en pose de vitrage 9X6 mm	noir	200 ml	1000 ml
Réf. : FDJ VIT 12 X 4 NO	en pose de vitrage 12X4 mm	noir	250 ml	2000 ml
Réf. : FDJ VIT 15 X 3 NO	en pose de vitrage 15X3 mm	noir	250 ml	450ml

