JOINT DUAL Concepteur - Fabricant - Distributeur	**FICHE TECHNIQUE**

Référence	**DUACELL**	

LE 18/04/11	FOND DE JOINT CARRE ADHESIF	TR01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Mousse de polyuréthanne (PU) à cellules ouvertes			
Couleur	Gris		
Densité	± 20	Kg/m3	
Résistance à la traction	1.4	Kg/cm²	
Allongement	150	%	
Résistance à la déchirure	0.9	Kg/cm	
Conductibilité thermique	0,03	Kcal/mh°C	
Résistance à la compression à **:** 25 % 50 % 65 %	 35-45 45-55 75-90	g/cm²	
Température d'utilisation **:** -continu -inter	 -40 à + 100 -40 à + 130	°C	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40