

Référence	DUACORD	
-----------	----------------	---

LE 16/05/11	FOND DE JOINT ROND DE DIVERS Ø	TR01F
-------------	--------------------------------	-------

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Mousse de polyéthylène (PE) à cellules fermées			
Couleur	Gris		
Densité	± 26	Kg/m3	
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	16000	m	
Conductibilité thermique (lambda)	0,045	W/mK à 40°C	
Résistance à la température	-40 à + 100	° C	
Résistance à l'ozone	Bonne		
Résistance chimique	Bonne		

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.