FICHE TECHNIQUE

Référence	HEATSEAL RA	
LE 23/12/13	BANDE THERMO-GONFLANTE ADHESIVE	WO01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Conditions
Bande intumescente Thermodurcissable renforcé Fibre de verre			
Base chimique	Graphite		
Consistance	Semi rigide		
Grammage (Epaisseur environ 2mm)	1350 à 1750	g/m2	
Température activation	Environ 150	°C	
Odeur	Neutre		
Couleur	Anthracite		
	.		
Facteur d'intumescence	≥ 6		30 mn à 350°C
Pression d'expansion	≥ 0.6	Nmm²	A 350°C
Compatibilité des peintures de finition	A vérifier		
Utilisation	Usage Intérieur		
Tenue à l'eau	Non stable au contact permanent		Utilisation sous couvert, à l'abri de l'eau
Adhésif base acrylique			
Tack	18 à 30	N/25mm	Le support doit être propre
Température optimum de collage	18 à 25°	°C	
Température mini	10°	°C	Non recommandé

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40