FICHE TECHNIQUE

Référence	LP2 PR DD	
LE 15/12/11	JOINT DE DORMANT TRI MATIERES	RE11F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
PVC (souple et rigide)			
Couleurs	Marron		
Dureté PVC semi rigide	94	Shore A	DIN 53505
Dureté PVC souple	56		
Densité PVC rigide	1.3	g/cm3	DIN 53479
Densité PVC souple	1.19	g/cm3	
Allongement à la rupture (PVC rigide)	350 (env.)	%	DIN 53504
Allongement à la rupture (PVC souple)	440 (env.)	%	
Résistance à la traction (PVC rigide)	10 (env.)	N/mm2	DIN 53504
Résistance à la traction (PVC souple)	14 (env.)		
Résistance à la rupture (23° et 100°)	22	N/mm2	DIN 53515
Déformation rémanente :			DIN 53517
23°C (72h)	15.3	%	
100°C (24h)	63.5	%	
Elasticité à froid	-20	°C	
Résistance thermique	65	°C	
PROTECTION PELABLE :			
Base PVC			
Couleur	Blanc		
Dureté	90	Shore A	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40