FICHE TECHNIQUE

Référence	OP2 PR DD	
LE 12/12/12	JOINT DE FRAPPE TUBULAIRE	RE11F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Partie lèvre souple (pvc 6058)			
Couleur	Noir ou Marron		
Dureté (Shore A)	60 ± 3	Shore A	ISO 868
Densité	1.2 ± 0,03	g/cm3	ISO 1183
Allongement à la rupture	> 300	%	ISO 527/2
Résistance à la traction	> 7	N/mm2	ISO 527/2
Partie semi-rigide pied de joint (flex962)ou(pvc9602)			
Couleur	Marron		
Dureté (Shore A)	96 ± 3	Shore A	ISO 868
Densité	1.27 ± 0,03	g/cm3	ISO 1183
Résistance à la traction	> 15	N/mm2	ISO 527/2
Allongement à la rupture	> 150	%	ISO 527/2
Protection pelable (9089)			
Dureté	90 ± 5	Shore A	ISO 868
Densité	1.14 ± 0,03	g/cm3	ISO 1183
Résistance à la traction	> 12	N/mm2	ISO 527/2
Allongement à la rupture	> 250	%	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40