FICHE TECHNIQUE

Référence	OP3 PR	
LE 12/01/09	JOINT DE FRAPPE	RE11F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
PVC			
Couleur	Marron		
Dureté (Shore A)	62	Shore A	DIN 53505
Densité	1.3	g/cm3	DIN 53479
Allongement à la rupture	350 (env.)	%	DIN 53504
Résistance à la traction	10 (env.)	N/mm2	DIN 53504
Résistance à la rupture (23° et 100°)	22	N/mm2	DIN 53515
Déformation rémanente :			DIN 53517
23°C (72h)	20	%	
100°C (24h)	70	%	
Elasticité à froid	-20	°C	
Résistance thermique	65	°C	
PROTECTION PELABLE :			
Base PVC			
Couleur	Blanc		
Dureté	60	Shore A	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40