# FICHE TECHNIQUE

| Référence | QSP SIL 9/12-NO | |
|---|---|---|
| LE 24/12/08 | JOINT QUEUE DE SAPIN A BOURRER | GE05F |

| Propriétés physiques | Valeurs | Unités | Normes/Méthodes |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **silicone** | | | |
| | | | |
| Couleur | Noir | | |
| Dureté (Shore A) | 70 | Point | NF T 46-052 |
| Masse volumique | 1.19 | g/cm3 | NF T 46-030 |
| Résistance à la rupture | 11.50 | MPa | NF ISO 37 |
| Allongement à la rupture | 370 | % | NF ISO 37 |
| | | | |
| Résistance au déchirement – ép. Angulaire | 26.7 | N/mm | NF ISO 34-1 Ba |
| Plage de température d'utilisation : | | °C | |
| -Mini | -60 | °C | |
| -En continu | 180 | °C | |
| -En pointe | 200 | °C | |

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

**JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST**
**Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40**