# FICHE TECHNIQUE

| Référence | TN07 CF | |
|---|---|---|
| LE02/11/11 | JOINT D'ETANCHEITE COUPE-FEU SUR SUPPORT | DA08F |

| Propriétés physiques | Valeurs | Unités | Normes/Méthodes |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Mélange à base de polychloroprène ignifugé (mélange 3815/1) | | | |
| | | | |
| Elastomères | 34 | % | |
| Charge + noir | 45 | % | |
| Plastifiant | 10 | % | |
| Divers | 11 | % | |
| | | | |
| Classement feu | M2 | | |
| | | | |
| Couleur | Noir | | |
| Masse volumique | 1.46 | Kg/dm3 | NF T 46-030 |
| Dureté (Shore A) | 78 | Point | NF T 46-052 |
| Résistance à la rupture | 11 | MPa | NF T 46-002 |
| Allongement à la rupture | 260 | % | NF T 46-002 |
| Module 100 | 4.2 | MPa | NF T 46-002 |
| Module 200 | 8 | MPa | NF T 46-002 |
| Viscosité Mooney ML (1+4) à 100℃ | 55 | % | NF T 46-005 |
| Déchirement Type Delft | 19 | N/mm | |
| DRC ( 22h à 70 ℃) | 12 | % | NF T 46-011 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

**JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST**
**Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40**