

Référence	<b>18/45/2008</b>	Le 23/09/13
-----------	-------------------	-------------



Aluminium extrudé	Alliage : 6063
Traitement	T5
Epaisseur de paroi	≤ 3 mm
Charge de rupture	175 N/mm <sup>2</sup>
Limite élastique	130 N/mm <sup>2</sup>
Allongement	8 %
Finition anodisation	Label de qualité : QUALANOD
Finition laquage	Label de qualité : QUALICOAT Seaside
<b>Note : Ces valeurs varient par rapport à l'épaisseur du profil et sont les valeurs théoriques du traitement.</b>	