

Référence	456 INTERMEDIAIRE	
LE 27/05/20	JOINT A LEVRE HUISSERIE METAL	PE25074

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
EPDM			
Couleur	Noir		
Dureté shore	70 +/-5	Sh A	ASTM D 2240
Densité	1,25 +/-0.02	g/cm ³	ASTM D 297
Résistance à la rupture	7.5	N/mm ²	ASTM D 412
Allongement à la rupture	200	%	ASTM D 412
Déformation rémanente après compression (24h à 70°C)	30	%	ISO 815
Plage de température d'utilisation	-40 à +100	°C	
Tenue aux UV	Bonne		
Résistance aux huiles et aux hydrocarbures	Mauvais		

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.