FICHE TECHNIQUE

Référence	749 10X5-BL	

LE 17/12/08	JOINT DE VITRAGE A SEC - ADHESIF UNE FACE	TR09F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
EPDM cellulaire			ASTM D-1056 2A2 B.
Couleur	Blanc		
Force pour compression à 25%	35-63	kN/m2	
Modification de la force pour compression après vieillissement durant 7jours à 70°	± 30	%	
Absorption d'eau, poids	Maxi 5	%	
Déformation rémanente après compression 22h à température ambiante	Maxi 25	%	
Température d'utilisation	-40° à +70°	°C	
Résistance à l'air	100%	%	
Résistance à l'ozone	100%	%	
Vieillissement : Durée de vie en utilisation normale	10	Ans	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40