JOINT DUAL
Concepteur - Fabricant - Distributeur

# FICHE TECHNIQUE

| Référence | CALAGE A 04 | |
|---|---|---|

| LE 23/03/11 | JOINT DE CALAGE | FI01F |
|---|---|---|

| Propriétés physiques | Valeurs | Unités | Normes/Méthodes |
|---|---|---|---|
| | | | |
| EPDM (mélange 4478) | | | |
| | | | |
| Couleur | Noir | | |
| Dureté shore | 70 shA | Point | NF T 46-052 |
| Densité | 1,21 | | NF T 46-030 |
| Résistance à la rupture | 10 | MPa | NF T 46-002 |
| Allongement à la rupture | 300 | % | NF T 46-002 |
| Module à 100% | 3,8 | MPa | NF T 46-002 |
| Plage de température d'utilisation | -40 à +85 | °C | |
| Tenue aux UV | Bonne | | |
| Résistance aux huiles et aux hydrocarbures | Mauvais | | |
| | | | |
| Résistance au feu | Mauvais | | |
| Spécificités | Risque de blanchiment | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

**JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST**
**Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40**