FICHE TECHNIQUE

Référence	CORDE MOUSSE	
LE 20/05/09	CORDES MOUSSE RONDE DIVERS Ø	AB01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
EPDM cellulaire			
Couleur	Noir		
Structure cellulaire	Etanche		
Masse volumique	170	Kg/m3	
Dureté Shore 00	38 - 58	Sh 00	
Résistance à la compression :	35 à 63	kPa *45	ASTM D-1056-25%compression
	80à160	kPa *120	NF R99211-80-50%compression
Absorption d'eau, poids	< 5	%	ASTM D1056
Déformation rémanente 50%/ 22h après 24h de reprise	Maxi 25	%	ASTM D1056 à 23° C
Allongement à la rupture	140	%	DIN 53571
Résistance à la rupture	> 530	kPa	DIN 53571
Résistance à la déchirure	> 0.27	kPa	NFR 99211-80
Résistance à l'ozone 200 pphm/30°C / 48 h	Bon		
Températures d'utilisation :		°C	
- En continu	-20 à + 70	°C	
- En intermittent	Jusqu'à 100	°C	
Résistance au feu	Cat 1		FM VSS302
Résistance mécanique et intempéries	Bonne		

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40