

Référence

EAU

Le 04/01/17



| | |
|-----------------------------|--|
| Aluminium extrudé | Alliage : 6060 |
| Traitement 755-2 | T6 |
| Résistance max. | 170-190 N/mm² |
| Limite élastique | 140-150 N/mm² |
| Allongement | 10 % |
| Dureté BRINELL | 57- 60 BHS |
| | |
| Longueur du profilé | 3 ml |
| Finition anodisation | Label de qualité : QUALANOD |
| | |
| Utilisation | Seuil de Porte Fenêtre - Porte d'entrée Conforme à l'arrêté du 30/11/2007 (Habitations collectives et individuelles). |