

Référence

JET 30-40

Le 17/11/14



Aluminium extrudé	Alliage : 6063
Traitement	T5
Epaisseur de paroi	≤ 3 mm
Charge de rupture	175 N/mm²
Limite élastique	130 N/mm²
Allongement	8 %
Barrette rupture thermique	Sans
Finition anodisation	Label de qualité : QUALANOD
Finition laquage	Label de qualité : QUALICOAT
Note : Ces valeurs varient par rapport à l'épaisseur du profil et sont les valeurs théoriques du traitement.	