


Référence

JGC 23/21-44/2 NO P



LE 16/05/19

JOINT U EPDM

ST1493304

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Méthode d'essai
EPDM compact			
Coloris	Noir		
Dureté shore	70 ± 5	Sh A	ISO 7619-1
Densité	1,27 ± 0,03	g/cm3	ISO 2781
Résistance à la traction	≥ 5	Mpa	ISO 1421
Allongement à la rupture	≥ 240	%	ISO 1421
Compression set (22h/70°C)	≤ 27	%	ISO 815
Reprise élastique après vieillissement (504h/55°C)	43,1 ± 0,4 (grade 2)	%	EN 12365-4
Plage de température en continu	70 à -15	°C	
Plage de température en pic	120 à -30	°C	
Profil drainé (un trou ø 8 mm tous les 300 mm)			

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.