# FICHE TECHNIQUE

| Référence | JGC 23/21-55/2 NO P |  |
|---|---|---|

| LE 16/05/19 | JOINT U EPDM | ST1493304 |
|---|---|---|

| Propriétés physiques | Valeurs | Unités | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| | | | |
| EPDM compact | | | |
| | | | |
| Coloris | Noir | | |
| Dureté shore | 70 ± 5 | Sh A | ISO 7619-1 |
| Densité | 1,27 ± 0,03 | g/cm3 | ISO 2781 |
| Résistance à la traction | ≥ 5 | Mpa | ISO 1421 |
| Allongement à la rupture | ≥ 240 | % | ISO 1421 |
| Compression set (22h/70°C) | ≤ 27 | % | ISO 815 |
| Reprise élastique après vieillissement (504h/55°C) | 43,1 ± 0,4 (grade 2) | % | EN 12365-4 |
| Plage de température en continu | 70 à -15 | °C | |
| Plage de température en pic | 120 à -30 | °C | |
| | | | |
| | | | |
| Profil drainé (un trou ø 8 mm tous les 300 mm) | | | |

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

**JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST**
**Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40**