JOINT DUAL
Concepteur - Fabricant - Distributeur

FICHE TECHNIQUE

Référence	LC2	

LE 25/10/12	JOINT PERIPHERIQUE DE DORMANT	SO01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
EPDM (co127)			
Couleur	Noir		
Dureté shore	70 shA	Point	NF T 46-052
Densité	≈ 1,30	g/cm3	
Résistance à la rupture	≈ 9	MPa	NF T 46-002
Allongement à la rupture	≥ 200	%	NF T 46-002
Résistance au déchirement	16.46	KN/m	NF T 46-033
Déformation rémanente à la compression : 22h à 70°C	< 30	%	NF T 46-013
Tenue température : • En continu • En pointe (quelques minutes)	 -40 à + 100 + 120	 °C	
Excellente tenue à la chaleur, à l'eau, aux acides dilués.			
Mauvaise résistance aux huiles et solvants hydrocarbures			

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40