FICHE TECHNIQUE

Référence	LS1 MA	
LE 24/02/14	JOINT A LEVRE QUEUE DE SAPIN	GE05F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Silicone (matière 5972)			
Couleur	Marron		
Dureté (Shore A)	70	Point	NF ISO 7619-1
Masse volumique	1.35	g/cm3	NF ISO 2781
Résistance à la rupture	8,7	MPa	NF ISO 37
Allongement à la rupture	286	%	NF ISO 37
Plage de température d'utilisation en continu	-60à+180	°C	
Température maxi en pointe	200	°C	
Résistance au déchirement – ép. Angulaire	19,2	N/mm	NF ISO 34-1 Ba
D.R.C. 70h – 150° C	24,1		NF ISO 815-1
Contacts alimentaires	Mauvais		

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40