FICHE TECHNIQUE

Référence	MAGNET QSP	
LE 28/05/13		CA01E

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Type ME 12			
Ferrite de Barium 90%			
Caoutchouc synthétique 10%			
Densité	3.58±0.1	g/cm3	
Dureté	93 ± 3	Shore A	
Induction	Br 1767	Gauss	
Force coercitive	HcJ 1223	Oersted	
Bh Max	0.52	MgoE	
Elongation	≥23	%	
Humidité	16	%	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40