

FICHE TECHNIQUE

Référence	NDM PVC	
LE 06/12/10	NEZ DE MARCHE EN PVC	PE04F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Compound PVC souple (PVC -P)			
Coloris : Noir, Gris, Marron aspect satiné			
Masse volumique	1.35	g/cm3	Iso 1183
Dureté, 3 secondes (Shore D)	37	Point	Iso 868
Dureté, 15 secondes (Shore D)	35	Point	Iso 868
Contrainte à 100% d'allongement	13.7	Mpa	Iso 37
Contrainte rupture	20.4	Mpa	Iso 37
Allongement rupture	320	%	Iso 37
Température de rigidité en torsion	-17	°C	Iso 458
Bonne tenue aux U.V.			
Bonne inertie chimique aux acides et aux bases ainsi Qu'aux produits lessiviels			
Température d'utilisation en pointe	80	°C	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.