

Référence	<b>OC5 MA PR 300</b>	
LE 27/07/17	JOINT DE BORD DE RECOUVREMENT	FI01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Joint en thermoplastique TPV (mélange 572)			
Couleur	Noir		
Dureté shore	58 shA	Point	NF T 46-052
Densité	0.92		NF T 46-030
Résistance à la rupture	6	MPa	NF T 46-002
Allongement à la rupture	400	%	NF T 46-002
Module à 100%	2	MPa	NF T 46-002
Tenue aux UV	Bonne		
Résistance aux huiles et aux hydrocarbures	Mauvais		
<b>Déformation Rémanente après Compression</b> 22h 25% à 85°	44	%	NF T 46-011

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.