

Référence	OC5 S NO PR 300	
LE 28/07/22	JOINT DE BORD DE RECOUVREMENT	FI01F

Description	
Fonction :	Etanchéité dynamique périphérique entre ouvrant et dormant d'une menuiserie
Position :	Profilé d'étanchéité positionné sur l'ouvrant en 2 ^{ème} barrière

CLASSIFICATION	Grade	Plage	Normes/Méthodes
<u>W23232</u>			NF EN 12365 Parties 1 à 4
Catégorie d'utilisation	W		
Plage de travail	2	>1 à ≤2 mm	
Réaction linéique	3	>20 à ≤50 N/m	
Plage de température d'utilisation	2	-10° à +55°	
Reprise élastique à 55° 22h sur profilé	3	>50% à 60%	
Reprise élastique après vieillissement à 55° 7 jours sur profilé	2	>40% à 50%	XP P 20-650-2 Annexe G

MATIERE	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
TPE souple Noir	58	Sh A	NF ISO 7619
<u>Caractéristiques</u>			
Tenue aux UV	bon		
Résistance aux huiles, hydrocarbures et solvant	mauvais		

Référence

OC5 S NO PR 300



LE 28/07/22

JOINT DE BORD DE RECouvreMENT

FI01F

MISE EN OEUVRE

Respecter la notice de mise en œuvre

Respecter l'environnement préconisé

La protection du joint doit être retirée avant utilisation de la menuiserie

CONDITIONS DE STOCKAGE

Dans des locaux propres, secs (taux d'humidité maximal de 65%) et aérés (absence de condensation)

A l'abri de la lumière directe : rayons du soleil et lumière artificielle ayant une forte teneur en UV à une température comprise entre 5 et 25°C (sauf indication contraire spécifique au produit)

Faire suivre la traçabilité et appliquer une rotation régulière des stocks (méthode FIFO)