



FICHE TECHNIQUE

Référence	PALUSOL	
LE 18/06/15	JOINT INTUMESCENT COUPE FEU	OD01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Conditions
Matériau à base de silicate de sodium hydraté, recouvert sur les deux faces par une résine époxydique. La couche médiane est renforcée par des fibres de verre. Exempt d'amiante.			
Couleur	Noir		
Hauteur de moussage	5 x épaisseur initiale		
Pression d'expansion	0.9	N / mm ²	
Conductivité thermique (à 20°)	0.8	W / m.K	
Teneur en eau	25 à 40 % du poids		
Poids surfacique pour épaisseur 4mm	3.0	Kg / m ²	
Poids surfacique pour épaisseur 6mm	5.7	Kg / m ²	
Ne pas utiliser à des températures continues supérieures à 40 °			
Durée de vie du produit dans des conditions climatiques et d'utilisation normales	25	ans	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.