

Référence	<b>QSP SIL 5/8-TR</b>	
LE 27/10/10	JOINT QUEUE DE SAPIN A BOURRER	GE05F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
<b>Silicone</b> (mélange 9577)			
Couleur	Translucide		
Dureté (Shore A)	70	Point	NF T 46-052
Masse volumique	1.19	g/cm <sup>3</sup>	NF T 46-030
Résistance à la rupture	11.50	MPa	NF ISO 37
Allongement à la rupture	370	%	NF ISO 37
Résistance au déchirement – ép. Angulaire	26.7	N/mm	NF ISO 34-1 Ba
Plage de température d'utilisation :		°C	
-Mini	-60	°C	
-En continu	180	°C	
-En pointe	200	°C	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.