FICHE TECHNIQUE

Référence	QSP SIL 9/12-TR	
LE 24/12/08	JOINT QUEUE DE SAPIN A BOURRER	GE05F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
silicone			
Couleur	Translucide		
Dureté (Shore A)	70	Point	NF T 46-052
Masse volumique	1.19	g/cm3	NF T 46-030
Résistance à la rupture	11.50	MPa	NF ISO 37
Allongement à la rupture	370	%	NF ISO 37
Résistance au déchirement – ép. Angulaire	26.7	N/mm	NF ISO 34-1 Ba
Plage de température d'utilisation :		°C	
-Mini	-60	°C	
-En continu	180	°C	
-En pointe	200	°C	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40