

Référence

**REJET D'EAU**

Le 18/04/12



<b>Aluminium extrudé</b>	<b>Alliage : 6063</b>
<b>Traitement</b>	<b>T5</b>
<b>Epaisseur de paroi</b>	<b>≤ 3 mm</b>
<b>Charge de rupture</b>	<b>175 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Limite élastique</b>	<b>130 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Allongement</b>	<b>8 %</b>
<b>Finition anodisation</b>	<b>Label de qualité : QUALANOD</b>
<b>Finition laquage</b>	<b>Label de qualité : QUALICOAT</b>
<b>Note : Ces valeurs varient par rapport à l'épaisseur du profil et sont les valeurs théoriques du traitement.</b>	