

Référence

TRANSPORT 1 CREUX



LE 14/02/11

PROFIL DE TRANSPORT D'HUISSERIES

AB01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Réf. Mélange : 22703			
Densité	1.295		NF T 46-030
Couleur	Noir		
Dureté (Shore A)	72	Point	NF T 46-003
Résistance à la rupture	7.2	MPa	NF T 46-002
Allongement à la rupture	279	%	NF T 46-002
Module 100	4	MPa	NF T 46-002
Résistance au déchirement Type C	35.5	KN/m	NF T 46-007
Déformation rémanente à la compression : 22h à 100 °C	41.1	%	NF T 46-011
Température maxi d'utilisation	150	°C	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.