

Référence

TRANSPORT 1 CREUX-GR


LE 15/02/11

PROFIL DE TRANSPORT D'HUISSERIES

AB01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Réf. Mélange : 2711G-00-EPDM-GRIS			
Densité	1.54		NF T 46-030
Couleur	Gris		
Dureté (Shore A)	67	Point	NF T 46-003
Résistance à la rupture	5.8	MPa	NF T 46-002
Allongement à la rupture	760	%	NF T 46-002
Module 100	2.1	MPa	NF T 46-002
Résistance au déchirement Type C			
Déformation rémanente à la compression : 22h à 100 °C			NF T 46-011
Température maxi d'utilisation en continu	110	°C	
Température maxi d'utilisation en pointe	120	°C	
Température mini d'utilisation	-40	°C	

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.