

Référence	VERRE 40	
LE 04/04/16	JOINT DOUCHE	RE11F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
PVC souple			
Couleur	Transparent		
Dureté (Shore A)	75 ± 3	Shore A	ISO 868
Densité	1.25 ± 0.03	g/cm ³	ISO 1183
Allongement à la rupture	> 250	%	ISO 527-2
Résistance à la traction	> 8	N/mm ²	ISO 527-2
PVC Rigide			
Couleur	Transparent		
Résistance à la traction	50 - 55	N/mm ²	DIN 53455
Allongement à la rupture	≈ 15	%	DIN 53455
Résistance limite à la flexion	≈ 100	N/mm ²	DIN 53452
Résilience à + 20°	Sans rupture		DIN 53453
Résilience sur éprouvette entaillée	2 - 4	KJ/m ²	DIN 53453
Dureté à la bille	120	N/mm ²	DIN 53456
Module d'élasticité	≈ 3000	N/mm ²	DIN 53457

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.